



Приложение: Гъвкави листове за
хидроизолация - част 1: Мембрани за
безпрекъснато свързване за покриви
EN 13859-1

Приложение: Гъвкави листове за
хидроизолация - част 2: Мембрани за стени
EN 13859-2

Наименование на продукта **1580B**
Вид транспорт **HDPE**

Език **български**
Приложимо при **България**



ИМОТИ	МЕТОД	БРОЙ	НОМИНАЛ	МИНИМУМ	МАКСИМУМ
Функционалност: Трансмисия на водни пари, Хидро изолация, Устойчивост на атмосферни условия, Клас на устойчивост на огън					
Трансмисия на водни пари (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,025	0,005	0,045
Температурна устойчивост	-	°C	-	-40	+100
Угъване при ниски температури	EN 1109	°C	-	-	-40
Излагане на UV	-	месеци	-	-	4
Продукт-/ Дебелина на функционален слой		µm	220 / 220	-	-
Водна изолация	EN 1928 (A)	клас	W1	-	-
Воден стълб	EN 20811	m	-	2	-
Реакция на огън	EN ISO 11925-2	клас	E (*)	-	-
Физични и механични показатели					
Тегло на единица площ	EN 1849-2	g/m ²	81	77	85
Максимална сила на опън (MD)	EN 12311-1	N/50mm	250	200	300
Удължаване при максимална надлъжна сила (MD)	EN 12311-1	%	10	6	14
Максимална сила на опън (XD)	EN 12311-1	N/50mm	210	170	250
Удължаване при максимална надлъжна сила (XD)	EN 12311-1	%	15	10	20
Устойчивост на разкъсване MD (nail shank)	EN 12310-1	N	90	65	115
Устойчивост на разкъсване XD (nail shank)	EN 12310-1	N	85	60	110
Показатели след тестове за изкуствено стареене					
Изкуствено стареене чрез UV и топлина:	EN 1297 & EN 1296	Остатъчна стойност			
Водна изолация	EN 1928 (A)	клас	W1	-	-
Максимална сила на опън (MD)	EN 12311-1	%	90	-	-
Удължаване при максимална надлъжна сила (MD)	EN 12311-1	%	85	-	-
Максимална сила на опън (XD)	EN 12311-1	%	90	-	-
Удължаване при максимална надлъжна сила (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Допълнителни показатели					
Дължина (според изисквания на клиента, в "м")	EN 1848-2	Отклонения в %	0	0	-
Дължина (според изисквания на клиента, в "мм")	EN 1848-2	Отклонения в %	0	-0,5	+1,5
праволинейност	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Пространствена стабилност (MD & XD)	EN 1107-2	%	-	-	1
Устойчивост на въздушна пенетрация	EN 12114	m ³ /(m ² h 50Pa)	-	-	0,1
Изолация от вятър	-	-	да	-	-

(*) : върху минерална вата и дърво

В сила от дата: 29/09/2014
Първо CE: 18/07/2006

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Tel +352 3666 5885
Fax +352 3666 5021
tyvek.info@lux.dupont.com
www.construction.tyvek.com

Някои тестове са модифицирани съгласно EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014 и/или съгласно DuPont ISO 9001:2008 сертифицирана система за качество (за подробности моля свържете се с Вашия представител на DuPont). Всички стойности са на база средно за ролка. Тази информация отговаря на нашето познание. Оферира се в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. Показатели за пропускливост на водни пари.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.